



Flora

SPECYFIKACJA / SPECIFICATION

Skład chemiczny / Composition	5% bawełna/cotton, 95% PES
Gramatura / Weight	410 g/m ² ± 5%
Szerokość / Width	142 cm ± 2 cm
Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance (ISO 12947-2:2000)	55 000 cykli / cycles
Odporność koloru na tarcie / Color fastness to rubbing (ISO 105 X12:2005)	
- Suche / Dry	4 - 5
- Mokre / Wet	4 - 5
Odporność koloru na światło / Color fastness to light (ISO 105 B02:2014-11 metoda 2)	4 - 5
Odporność na pilling / Pilling resistance (ISO 12945-2:2002)	4
Trudnozapałność / Cigarette test	Tak / Yes
Wytrzymałość na rozdzieranie/Tearing strenght (ISO 13937-3:2002)	osnowa / warp 318 N wątek / weft 207 N
Przesunięcie nitki w szwie / Seam Performance (ISO 13936-2:2005)	osnowa / warp 3 mm wątek / weft 2 mm

Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care:





Spesso

SPECYFIKACJA / SPECIFICATION

Skład chemiczny / Composition	100% PES
Gramatura / Weight	480 g/m ² ± 5%
Szerokość / Width	145 cm ± 2 cm
Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance (ISO 12947-2:2000)	75 000 cykli / cycles
Odporność koloru na tarcie / Color fastness to rubbing (ISO 105 X12:2005)	
- Suche / Dry	4 - 5
- Mokre / Wet	5
Odporność koloru na światło / Color fastness to light (ISO 105 B02:2014-11 metoda 2)	4
Odporność na pilling / Pilling resistance (ISO 12945-2:2002)	5
Trudnozapalność / Cigarette test	Tak / Yes
Wytrzymałość na rozdzieranie/Tearing strenght (ISO 13937-3:2002)	osnowa / warp 101 N wątek / weft 290 N
Przesunięcie nitki w szwie / Seam Performance (ISO 13936-2:2005)	osnowa / warp 0 mm wątek / weft 0 mm

Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care:



lechfabrics.com