



SPECYFIKACJA / SPECIFICATION

Capone

Długość rolki / Roll length +- 25 m

Szerokość / Roll width +- 140 cm

Waga / Roll weight +- 25 kg

Grubość / Thickness	mm	1,1		
Waga / Weight	gr/m2	695		
			Wymiar podłużny / Longitudinal	Wymiar poprzeczny / Transversal
Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile Resistance	PN-EN ISO 1421:2001	Średnia maks. siła / Average maximum force	413 +/- 25	340 +/- 7
		Średnia min. siła / Average elongation at maximum force	53 +/- 3	121 +/- 2
Odporność na rozdarcie / Tear Resistance	PN-EN ISO 4674-1:2005	Średnia siła rozdarcia / Average tear force	46 +/- 1	90 +/- 9
		Współczynnik zmienności / Variability factor	2,5	11
Odporność na ścieranie (Martindale) / Martindale Abrasion	PN-EN ISO 5470-2:2005	Cykle / Cycles	>102.000	
Odporność na wodę morską / Sea Water Resistance	PN-EN ISO 105-E02:2013	Skala (1-5) / Scale (1-5)	5	
Antybakteryjność / Antibacterial	ISO 22196:2011	ATCC#6538 S. Aureus	99,9% komórek / cells	
Odporność na alkohol / Alcohol Resistance			Potwierdzona / Approved	
Odporność na światło / Artificial Light Fastness	PN-EN ISO 105- B02:2014-11	Skala (1-8) / Scale (1-8)	7	
Test palności / Flammability	PN-EN 1021:2014-12 part 1 and 2		Potwierdzona / Approved	
Test palności / Flammability	BS 5852-1 1970		Potwierdzona / Approved	
Powłoka "A" / Coating "A"	Polyurethane		5%	
Powłoka "B" / Coating "B"	PVC		95%	
Nośnik / Backing	Polyester		100%	

METODY CZYSZCZENIA / APPLICATION

Wino, Alkohol, Kawa, Herbata, Mleko / Wine, Spirit, Drinks, Coffee, Tea, Milk	Osuszyć ręcznikiem papierowym i czyścić wodą z mydłem. / Dry with absorbent paper and clean with soap water.
Trawa, Warzywa, Dżemy, Soki, Czekolada, Słodycze / Grass, Vegetable, Jam, Juice, Chocolate, Sweets	Myć gąbką, ciepłą wodą (maks. 40°C). / Sponge with warm water (max 40°C).
Kosmetyki, Krew, Pomidory / Cosmetics, Blood, Tomato	Myć 20% roztworem alkoholu. / Clean with water / alcohol solution (80/20phr).
Oleje, Smary / Oil, Grease	Zasypać talkiem, czyścić 20% roztworem alkoholu. / Absorb with talcum, clean with water/alcohol solution (80/20 phr).